

MICROCIMENTO BASE CAL · ACABAMENTO DE PAREDE

PURE Finishing KCberry

Acabamento base cal com nuances, marmoreado e espatulado, para paredes

Base cal

Efeito tadelakt

Só paredes

Trabalho 1h30

0,5 kg/m²

Descrição e utilização

O **PURE Finishing KCberry** é o microcimento de acabamento base cal da linha PURE para paredes. Tem um aspeto mais natural do que o PURE Traffic, com as nuances, o marmoreado e o espatulado que dão às paredes um efeito semelhante ao tadelakt – com a resistência do microcimento. Aplica-se sempre sobre o **PURE Base**.

Propriedades e vantagens

- **Toque suave e agradável**, aspeto natural e elegante.
- **Nuances, marmoreado e espatulado** – efeito visual semelhante ao tadelakt.
- Selado com Lime Sealer em mate, acetinado ou brilhante.
- **Aplicação exclusiva em paredes**. Em pavimentos utilize o PURE Traffic.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Tipo	Microcimento de acabamento à base de cal	—	—
Componente líquido	Lime Resin KCberry	—	—
Proporção de mistura	15 kg de PURE Finishing + 6,4 L de Lime Resin	—	—
Consumo (2 demãos)	0,5	kg/m²	—
Tempo de trabalho da argamassa	cerca de 1h30 (varia com temperatura e humidade)	—	—
Humidade máxima para selar	5	%	—
Selagem	Lime Sealer KCberry — mate, acetinado ou brilhante	—	—
Apresentação	Balde de 15	kg	—

Mistura

Microcimento	Lime Resin	Utilização
15 kg de PURE Finishing	6,4 L	Todas as demãos pigmentadas

- 1 Resina.** Colocar a Lime Resin correspondente num recipiente vazio.
- 2 Pigmento.** Agitar o Pigmento PURE e misturá-lo com a Lime Resin até obter um líquido homogéneo.
- 3 Microcimento.** Verter o microcimento de forma gradual, misturando mecanicamente durante 2 a 3 minutos até obter uma massa homogénea.

Preparar apenas a quantidade necessária: após a mistura dispõe de cerca de 1h30, conforme a temperatura e a humidade.

Aplicação

- 1 Base.** Aplicar sobre o PURE Base já executado.
- 2 Acabamento.** Aplicar com talocha de metal. Todas as demãos devem ser pigmentadas.
- 3 Selar.** Depois de seco, selar sempre com **Lime Sealer KCberry**, com o revestimento a uma humidade não superior a 5%. Acabamento mate, acetinado ou brilhante.

Precauções

- Produto à base de cal: evitar o contacto com olhos e pele e a inalação do pó.
- Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças.
- Respeitar as juntas de dilatação do suporte.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

PURE Base KCberry	Camada de base obrigatória.
Lime Resin KCberry	Componente líquido (6,4 L por 15 kg).
Pigmento PURE KCberry	33 cores minerais.
Lime Sealer KCberry	Selagem obrigatória — mate, acetinado ou brilhante.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

A equipa técnica KCberry ajuda a definir o sistema certo para o seu suporte. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.