

MICROCIMENTO PARA PISCINAS · ACABAMENTO

Poolciment M KCberry

Microcimento de acabamento para o revestimento de piscinas e tanques

Piscinas

Acabamento pigmentado

Bicomponente

2 demãos

≈ 0,8 kg/m²

Descrição e utilização

O **Poolciment M KCberry** é o microcimento de acabamento desenvolvido especialmente para piscinas e tanques. Aplica-se depois do **Poolciment XL** (base), misturado com **Pool Resin** pigmentada, e confere um acabamento contínuo, elegante e sem juntas. A impermeabilização final é dada pelo **Poolsealer**.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Tipo	Microcimento bicomponente de acabamento para piscinas	—	—
Componente líquido	Pool Resin KCberry (pigmentada)	—	—
Proporção de mistura	20 kg de Poolciment M + 4 L de Pool Resin	—	—
Demãos	2	—	—
Consumo (2 demãos)	≈ 0,8	kg/m²	—
Secagem entre demãos	4 – 6	h	—
Lixagem final	Grão P40	—	—
Temperatura ideal de aplicação	10 – 30	°C	—
Apresentação	Balde de 20	kg	—

Mistura

Microcimento	Pool Resin	Pigmento
20 kg de Poolciment M	4 L	Na resina, antes do pó

1 Pigmento. Pesar o pigmento e juntá-lo à Pool Resin até obter um líquido homogêneo — pesar garante uma cor uniforme.

2 Microcimento. Adicionar gradualmente o Poolciment M, mexendo em simultâneo até obter uma massa homogênea.

Aplicação

1 Duas demãos. Aplicar 2 demãos de Poolciment M com talocha de aço inox sobre o Poolciment XL lixado, com 4 a 6 h de secagem entre demãos.

2 Lixagem final. Lixar com grão P40 para uniformizar a superfície e fazer uma aspiração completa.

3 Selar. Aplicar duas demãos de Poolsealer com rolo de pelo curto.

Condições de aplicação. Temperatura ideal entre 10 °C e 30 °C e humidade do suporte inferior a 5 %. Não aplicar com chuva nem com exposição direta ao sol.

Precauções

- Este produto contém cimento: evitar o contacto com olhos e pele e a inalação do pó.
- Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Poolciment XL KCberry	Camada de base obrigatória.
Pool Resin KCberry	Componente líquido (4 L por 20 kg).
Poolsealer KCberry	Selagem impermeável — 2 demãos.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

Uma piscina exige um sistema bem executado do primer à selagem. A equipa técnica KCberry acompanha o seu projeto. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam piscinas com garantia escrita de 5 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.