

MICROCIMENTO PARA PISCINAS · CAMADA DE BASE

Poolciment XL KCberry

Microcimento de base para o revestimento de piscinas e tanques

Piscinas

Camada de base

Bicomponente

3 demãos

≈ 1,5 kg/m²

Descrição e utilização

O **Poolciment XL KCberry** é o microcimento de base do sistema KCberry Poolciment para piscinas e tanques — o equivalente ao Microbase na aplicação em imersão permanente. Mistura-se com a **Pool Resin** e prepara a superfície para o acabamento em **Poolciment M**, selado com **Poolsealer**.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Tipo	Microcimento bicomponente para piscinas	—	—
Componente líquido	Pool Resin KCberry	—	—
Proporção de mistura	20 kg de Poolciment XL + 3,6 L de Pool Resin	—	—
Demãos	3	—	—
Consumo (3 demãos)	≈ 1,5	kg/m²	—
Secagem entre demãos	4 – 6	h	—
Lixagem intermédia	Grão P40	—	—
Temperatura ideal de aplicação	10 – 30	°C	—
Apresentação	Balde de 20	kg	—

Mistura

Microcimento	Pool Resin	Método
20 kg de Poolciment XL	3,6 L	Misturador mecânico

- 1 Resina.** Verter a Pool Resin num recipiente vazio.
- 2 Microcimento.** Adicionar gradualmente o Poolciment XL, mexendo mecanicamente até obter uma massa homogénea. Poolciment sobre a resina, nunca o inverso.

Aplicação

- 1 Primer.** Aplicar uma demão uniforme de Promotor de Aderência KCberry com rolo de microfibra (≈ 0,2 L/m²). Aguardar 45 min a 1 h.
- 2 Três demãos.** Aplicar 3 demãos de Poolciment XL com talocha de aço inox, respeitando 4 a 6 h de secagem entre demãos.
- 3 Lixagem.** Lixar com grão P40, mecânica ou manualmente, e aspirar todo o pó antes de avançar.
- 4 Acabamento.** Continuar com duas demãos de Poolciment M e duas demãos de Poolsealer.

Condições de aplicação. Temperatura ideal entre 10 °C e 30 °C e humidade do suporte inferior a 5 %. Não aplicar com chuva nem com exposição direta ao sol.

Precauções

- Este produto contém cimento: evitar o contacto com olhos e pele e a inalação do pó.
- Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Promotor de Aderência KCberry	Primer aplicado a rolo antes da 1.ª demão ($\approx 0,2 \text{ L/m}^2$).
Pool Resin KCberry	Componente líquido (3,6 L por 20 kg).
Poolciment M KCberry	Acabamento do sistema para piscinas.
Poolsealer KCberry	Selagem impermeável final.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

Uma piscina exige um sistema bem executado do primer à selagem. A equipa técnica KCberry acompanha o seu projeto. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam piscinas com garantia escrita de 5 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.