

PRIMER · SISTEMA DE MICROCIMENTO KCBERRY

Promotor de Aderência KCberry

Primer acrílico de ponte de aderência para suportes absorventes e não absorventes

Base aquosa

COV < 5 g/L

Pronto a usar

Secagem 30 min

≈ 0,2 L/m²

Descrição e utilização

O **Promotor de Aderência KCberry** é um primer à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, formulado como ponte de aderência entre o suporte, absorvente ou não absorvente, e o sistema de microcimento KCberry. Regula a absorção dos suportes porosos e cria a base de fixação que garante um acabamento contínuo, sem juntas e duradouro — a primeira etapa de um revestimento premium bem executado.

Propriedades e vantagens

- **Aderência superior** sobre suportes absorventes (pladur, estuque, betão) e não absorventes (azulejo, cerâmica, mármore).
- **Pronto a usar:** sem misturas nem diluições, aplicação simples e rápida.
- **Secagem rápida:** seco ao toque em 30 minutos, pronto para o microcimento em cerca de 1 hora.
- **Base aquosa e baixo teor de COV** (< 5 g/L): mais saudável para quem aplica e para o espaço, com menor impacto ambiental.
- **Rendimento previsível e versatilidade:** cerca de 5 m² por litro (≈ 0,2 L/m²), em interior e exterior.

Suportes

SUPORTES ABSORVENTES

- Placas de gesso cartonado (pladur)
- Estuque, gesso e rebocos
- Betão, betonilhas e argamassas cimentícias
- Outros suportes minerais porosos, em interior e exterior

SUPORTES NÃO ABSORVENTES

- Azulejo e cerâmica existentes, sem demolição
- Mármore, pedra natural e marmorite
- Microcimento antigo bem aderido
- Superfícies pintadas ou envernizadas: remover a tinta solta ou mal aderida antes de aplicar
- **Não indicado para madeira**

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método
Natureza	Emulsão acrílica	—	—
pH	7 – 8	—	UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densidade	1,02 ± 0,05	g/cm³	UNE-EN ISO 2811-1
Teor em sólidos (não voláteis)	10 – 12	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rendimento	≈ 5 (aprox. 0,2 L/m²)	m²/L	—
COV — limite UE 2004/42/CE IIA(h)	30	g/L	—
COV — teor máximo do produto	< 5	g/L	—
Secagem ao toque	30	min	—
Intervalo até ao microcimento	aprox. 1	h	—
Temperatura de aplicação	5 – 30	°C	—
Validade (embalagem fechada)	12	meses	—

Preparação do suporte e modo de aplicação

- 1 Preparar.** Confirme que o suporte está limpo, seco, coeso e livre de gorduras, óleos, óxidos, restos de tinta e partes soltas ou mal aderidas.
- 2 Agitar.** O produto vem pronto a usar. Homogeneíze a embalagem antes de aplicar. Não diluir.
- 3 Aplicar.** Aplique à trincha ou rolo sobre toda a superfície, garantindo uma película contínua e uniforme, sem acumulações nem zonas por cobrir.
- 4 Aguardar.** Secagem ao toque em cerca de 30 minutos. Aguarde aproximadamente 1 hora antes de aplicar a primeira camada de microcimento KCberry.
- 5 Continuar o sistema.** Prossiga com a malha de fibra de vidro e o microcimento de base, segundo o guia de aplicação KCberry.

Aplicar apenas com temperatura ambiente e do suporte entre 5 °C e 30 °C. Ferramentas recomendadas: trincha ou rolo.

Consumo de referência

Área a revestir	Consumo estimado	Embalagens sugeridas
Até 25 m²	até 5,0 L	1 × 5 L
50 m²	10,0 L	2 × 5 L
100 m²	20,0 L	4 × 5 L
150 m²	30,0 L	6 × 5 L
200 m²	40,0 L	8 × 5 L

Valores para $\approx 0,2 \text{ L/m}^2$ (cerca de 5 m² por litro). O consumo real varia consoante a porosidade do suporte.

Precauções

- Siga sempre as indicações do rótulo da embalagem.
- Para informação de segurança detalhada, consulte a Ficha de Dados de Segurança, disponível a pedido para profissionais.
- Elimine as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.
- Não aplicar fora do intervalo de 5 °C a 30 °C.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 5 L. Cada embalagem rende cerca de 25 m² ($\approx 0,2 \text{ L/m}^2$).

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Lavar com água imediatamente após a utilização.

ARMAZENAMENTO

Na embalagem original fechada, entre 10 °C e 30 °C, em local seco e ventilado, protegido da intempérie, de fontes de calor e da luz solar direta.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e corretamente armazenada.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAEM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Pigmento KCberry	Cor integrada no microcimento: 40 cores standard.
Malha de fibra de vidro	Reforço estrutural e prevenção de fissuras.
Microbase / Microtraffic KCberry	Camadas de base e acabamento para pavimentos e paredes.
Verniz Poliuretano Bicomponente	Selagem final: proteção a manchas, desgaste e humidade.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

A nossa equipa técnica confirma a preparação certa para o seu suporte. Preferir um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Esta edição substitui todas as anteriores.