

RESINA ACRÍLICA · COMPONENTE B DO SISTEMA KCBERRY

Royal Resin KCberry

Resina acrílica: componente B dos microcimentos, aditivo e consolidante

Base aquosa

Não inflamável

Pronta a usar

3 funções

5 L e 25 L

Descrição e utilização

A **Royal Resin KCberry** é a resina acrílica em base aquosa que dá ao microcimento KCberry a sua aderência, resistência e impermeabilidade. É o **componente B líquido de todos os microcimentos bicomponentes KCberry** e tem ainda duas outras funções: consolidante de superfícies cimentícias e aditivo de argamassas.

Três funções num só produto

COMPONENTE B / ADITIVO

- Mistura-se com todos os microcimentos KCberry e com os pigmentos.
- Maior aderência sobre betonilha, gesso cartonado, cerâmica e outros materiais rígidos.
- Aumenta a resistência mecânica e a impermeabilidade.
- Reduz o aparecimento de fissuras por retração.

CONSOLIDANTE DE SUPERFÍCIES

- Excelente penetração e estabilização de suportes cimentícios.
- Aplicação a rolo ou trincha, numa demão.
- Rendimento de 0,10 L/m², conforme a porosidade.
- Aguardar entre 30 minutos e 24 horas antes da primeira demão de Microbase.

Proporções de mistura

Microcimento (comp. A)	Royal Resin por cada 10 kg	Utilização
Microbase	3,0 L	Base de pavimentos e paredes
Microfinishing	4,5 L	Acabamento fino em paredes
Microtraffic	3,7 L	Acabamento de pavimentos
MicroNoSlip	2,7 L	Acabamento antiderrapante
Poolciment M	3,0 L	Piscinas — acabamento
Poolciment XL	2,5 L	Piscinas — base

Respeitar sempre a proporção indicada: é ela que garante as propriedades do revestimento.

Modo de mistura

1

Pigmentar. Deitar parte da Royal Resin num balde, juntar a dose de pigmento correspondente à quantidade de microcimento e misturar até obter uma consistência homogênea.

2

Juntar o pó. Adicionar o microcimento (componente A) de forma gradual, misturando mecanicamente a baixa rotação.

3

Homogeneizar. Misturar durante cerca de 4 minutos, até obter uma massa homogênea e sem grumos.

Uso como consolidante

O suporte deve estar seco, limpo e livre de óleos e gorduras para permitir a penetração. Aplicar uma demão a rolo ou trincha e aguardar no mínimo 30 minutos e no máximo 24 horas antes da primeira demão de Microbase.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Natureza	Resina acrílica em base aquosa	—	—
Inflamabilidade	Não inflamável	—	—
Rendimento como consolidante	0,10 (variável com a porosidade)	L/m²	—
Intervalo até ao Microbase	30 min a 24 h	—	—
Temperatura de aplicação	10 – 30	°C	—
Validade	12	meses	—

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 5 L e 25 L.

LIMPEZA

Lavar as ferramentas com água e sabão logo após a utilização.

ARMAZENAMENTO

Embalagem original fechada, local seco, fresco e ventilado, ao abrigo do sol. Fechar sempre a embalagem após cada uso para não espessar.

VALIDADE

1 ano a partir da data de fabrico, corretamente conservada.

Precauções

- Produto não tóxico, não perigoso e não inflamável em condições normais de utilização.
- Assegurar boa ventilação; usar óculos e luvas de borracha. Manter fora do alcance das crianças.
- Contacto com os olhos: lavar com água corrente durante 15 minutos. Contacto com a pele: lavar com água e sabão.
- Não ingerir; em caso de ingestão, não provocar o vômito e procurar apoio médico.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Microbase KCberry	Base do sistema — 3,0 L de Royal Resin por cada 10 kg.
Microtraffic / Microfinishing	Acabamentos de pavimento e parede.
Pigmento KCberry	Mistura-se na Royal Resin antes de juntar o pó.
Promotor de Aderência KCberry	Primer para fixar o sistema ao suporte.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

A equipa técnica KCberry ajuda a definir o sistema certo para o seu suporte. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.