

IMPERMEABILIZAÇÃO · PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SubVap KCberry

Argamassa impermeabilizante flexível bicomponente (A+B)

Absorve fissuras > 1 mm

Permeável ao vapor

Água potável

3 a 4 mm

1,7 kg/m²/mm

Descrição e utilização

O **SubVap KCberry** é uma argamassa impermeabilizante flexível bicomponente: o componente A é à base de resinas acrílicas em dispersão e o componente B à base de cimento Portland, sílicas e aditivos. Cria uma barreira **impermeável à água e permeável ao vapor**, que acompanha os movimentos do suporte — a base certa para microcimento em duchas, terraços e zonas húmidas.

Onde se aplica

- Impermeabilização exterior de terraços, coberturas, varandas e floreiras.
- Impermeabilização e reabilitação de caves, paredes enterradas e interiores.
- Impermeabilização de depósitos de água potável e piscinas.
- Proteção de estruturas de betão contra os ciclos de gelo e degelo.
- **Impermeabilização de bases de duche** antes do microcimento.

Propriedades e vantagens

DESEMPENHO

- Elasticidade: absorve fissuras superiores a 1 mm.
- Flexibilidade: dobrado a 90° sobre placa metálica, não perde aderência nem fissura.
- Impermeável à água e permeável ao vapor de água.
- Protege o betão da carbonatação.

APLICAÇÃO E SEGURANÇA

- Componentes pré-doseados, mistura fácil.
- Aplicável a rolo, brocha, trincha ou talocha metálica.
- Excelente aderência; repintável.
- Não corrosivo, não inflamável e não tóxico. Aprovado para contacto com água potável.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Tipo	Argamassa impermeabilizante flexível bicomponente	—	—
Componente A	Líquido — resinas acrílicas em dispersão	—	—
Componente B	Pó cinzento — cimento Portland, sílicas e aditivos	—	—
Argamassa fresca	Cinzento claro	—	—
Capacidade de absorção de fissuras	> 1	mm	—
Espessura recomendada (2 demãos)	3 a 4	mm	—
Consumo médio	1,7	kg/m² por mm	—
Repouso após mistura	5	min	—
Tempo máximo de aplicação (18–20 °C)	45	min	—
Temperatura do suporte	5 – 40	°C	—

Intervalo entre demãos

Temperatura	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Intervalo aproximado	12 h	6 h	3 h

Aplicação

- 1 Preparar o suporte.** O suporte deve estar limpo, sem partículas soltas, gorduras, óleos ou pinturas. Humedecer sempre a base antes de aplicar.
- 2 Misturar.** Homogeneizar o componente A. Juntar o componente B lentamente, sem parar de misturar, durante 2 minutos (de preferência com agitador de baixa velocidade).
- 3 Repousar.** Deixar a mistura repousar pelo menos 5 minutos. Aplicar no máximo em 45 minutos (a 18–20 °C).
- 4 Aplicar.** Aplicar em duas demãos até 3 a 4 mm no total. Se usar rede de fibra de vidro, deve ter tratamento antialcalino e ser embebida entre a primeira e a segunda demão.

APRESENTAÇÃO

Componente A (resina) em 10 L e componente B (pó) vendidos separadamente.

LIMPEZA

Ferramentas lavadas com água.

CONDIÇÕES

Não aplicar com chuva prevista nas 5 horas seguintes, nem com o suporte acima de 40 °C ou abaixo de 5 °C.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Malha de fibra de vidro	Reforço entre demãos (com tratamento antialcalino).
Promotor de Aderência KCberry	Primer para o microcimento sobre o SubVap.
Microbase + Microtraffic	Sistema de microcimento para duches e zonas húmidas.
Verniz Poliuretano Bicomponente	Selagem final resistente à água.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

Duches, terraços e zonas húmidas pedem uma impermeabilização bem executada. A equipa técnica KCberry define o sistema certo. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.